

# QUÍMICOS COSMICHROME

## HOJAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA



### COSMICHROME® CATALYST V-390

<b>Descripción del Producto</b>	El Catalyst V-390 Cosmichrome® se mezcla con el Top Coat y el Basecoat para endurecer la pintura.	
<b>Ventajas</b>	Asegura la protección de la pintura por largo tiempo.	
<b>Composición Química</b>	Isocianato.	
<b>Datos del Producto</b>	<b>Color:</b> transparente	<b>Tiempo de secado:</b> químico reactivo
	<b>Acabado:</b> alto brillo	<b>% por peso de V.O.C.:</b> 17.4%
	<b>Apariencia:</b> líquido transparente	<b>Tiempo de vida útil:</b> 1 año (lata sin abrir)
	<b>Viscosidad:</b> 15	<b>Densidad:</b> 1.014 g/ml

#### Instrucciones de Uso

#### Mezcla

- Mezcle en un área ventilada y utilice una máscara de protección respiratoria.
  - Agite el catalizador muy bien antes de cada uso. Cuidadosamente mezcle en un envase limpio de la siguiente manera:
    - 40% de Catalyst V-390 para el Base Coat V-BCL o el Top Coat VU-15.
    - 30% de Catalyst V-390 para el Top Coat VU-15 Low VOC (solo para clientes en California, USA).
- NO AÑADA NINGUN TIPO DE REDUCIDOR O SOLVENTE.**

Trabaja en conjunto con el Base Coat V-BCL, Top Coat VU-15 y Top Coat VU-15 Low VOC.  
Para todas las instrucciones de uso, refiérase a las hojas técnicas del Basecoat V-BCL, Topcoat VU-15 y Topcoat VU-15 LOW VOC.

#### Seguridad

Las precauciones usuales de seguridad deben de observarse cada vez que maneje los químicos. Estas incluyen las medidas descritas en las leyes Federales, Estatales y Locales de las regulaciones de salud y seguridad, completa ventilación del área de trabajo, cuidado de la piel y la utilización de gafas protectoras.

**Para información detallada favor de referirse a las Hojas de Seguridad (SDS).**

**Verifique cualquier enmienda reciente a estas hojas de información técnica en nuestra página de web: [www.cosmichrome.com](http://www.cosmichrome.com)**

#### Importante

Mientras que las descripciones, diseños, datos e información que contienen estas hojas se presentan de buena fe y con la creencia de que son correctas, las mismas se proporcionan solamente como guía. Debido a la posibilidad de que muchos factores pueden afectar el proceso, aplicación y/o uso de los materiales, Cosmichrome recomienda que el lector haga las pruebas necesarias para determinar la conveniencia de cada producto para el uso particular antes de utilizarlos. NO ESTAMOS OFRECIENDO GARANTÍAS DE NINGUN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUDES PARTICULARES CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS, DISEÑOS, DATOS O CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ADELANTE O QUE LOS PRODUCTOS, DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS O INFORMACIÓN PUEDAN SER UTILIZADOS SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE OTROS. Bajo ninguna circunstancia las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deberán considerarse como parte de los términos y las condiciones de venta de Cosmichrome. Mas aún, las descripciones, diseños, datos e información proporcionada por Cosmichrome a continuación se brindan de manera gratuita y Cosmichrome no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o información suministrada o resultados obtenidos, todos los cuales se han proporcionado y aceptado a riesgo del lector.

COSMICHROME - 9625 Ignace Unit F, Brossard Quebec, J4Y-2P3 CANADA  
[www.cosmichrome.com](http://www.cosmichrome.com)