



COSMICHROME® TOP COAT VU-15 LOW VOC

Descrizione del prodotto	Il Top Coat VU-15Low VOC di Cosmichrome® conferisce la finitura finale e il colore, proteggendo i substrati. A seconda del colore desiderato, è possibile utilizzare il Top Coat CHROME Low VOC (classico colore cromato) o il Top Coat CLEAR Low VOC (aggiungendo i coloranti prescelti).		
Vantaggi	Facile da applicare. Asciuga velocemente. Durevole e flessibile. Crea un legame col metallo, assicurando ottima adesione. Non produce puntinatura da solvente. Protezione anti-UV, contro l'ingiallimento.		
Composizione chimica	Uretano acrilico a base solvente.		
Informazioni sul prodotto	Colore: - Top Coat Chrome Low VOC: azzurrognolo - Top Coat Clear Low VOC: leggermente giallo	Asciugatura: - all'aria 24 ore - cottura in forno 1 ora a 100° F (40° C)	
	Finitura: elevata brillantezza	V.O.C. % per peso: 22.6%	
	Aspetto: liquido azzurrognolo / leggermente giallo	Spessore consigliato: - WFT 3mils - DFT 1mils	
	Conservabilità del prodotto: 1 anno	Viscosità: 11	Densità: 0.923 g/ml

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie	Accertarsi che non vi sia umidità sulla superficie cromata, che sia asciutta e priva di contaminanti.
Raccomandazioni	Applicare in una cabina di verniciatura ben ventilata a temperatura ambiente.
Miscelazione	- Miscelare in un'area ventilata e indossare un respiratore. - Agitare / mescolare bene prima di ogni uso. In un contenitore pulito, mescolare accuratamente 100 gr. di Top Coat VU-15 Low VOC, con 30 gr. di V390 Catalyst. NON AGGIUNGERE DILUENTI / SOLVENTI. - Attendere 10 minuti, tempo di induzione.
Applicazione	- Utilizzare il prodotto entro 2 ore dalla miscelazione. Utilizzare l'attrezzatura a spruzzo standard consigliata. - Applicare due mani di Top Coat VU-15 Low VOC sulla superficie da sigillare e proteggere, lasciare asciugare all'aria per 10 minuti tra una mano e l'altra. Cuocere a 100° F (40° C) per 1 ora al massimo o lasciare asciugare all'aria per 24 ore (TEMPERATURA AMBIENTE). - Lasciare riposare per altre 24 ore prima di imballare.
Attrezzatura consigliata	Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità e punta di ugello 1.3, pressione d'ingresso 35/40 psi.

Sicurezza

Si prega di rispettare le misure precauzionali comuni nel maneggiare sostanze chimiche. Queste includono le misure preventive descritte nelle normative federali, statali e locali in materia di salute e sicurezza, come un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro, una buona protezione della pelle e l'utilizzo di occhiali protettivi.

Per informazioni dettagliate, consultare le Schede di Sicurezza SDS.

Scarica la versione più recente di questa scheda su www.cosmichrome.com

Importante

Sebbene le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni contenuti nel presente documento siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, vengono forniti solo come guida. Poiché molti fattori possono influenzare il processo o l'applicazione / l'uso, Cosmichrome® raccomanda al lettore di effettuare test prima dell'uso per determinare l'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare. NON È PRESTATO ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE A PRODOTTI, DESCRIZIONI O DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI QUI CONTENUTI, O CHE I PRODOTTI, DESCRIZIONI, DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILIZZATI SENZA VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALTRUI. In nessun caso le descrizioni, informazioni, dati o disegni forniti devono essere considerati parte dei termini e condizioni di vendita di Cosmichrome®. Inoltre, le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni forniti da Cosmichrome® qui di seguito sono forniti gratuitamente e Cosmichrome® non si assume alcun obbligo o responsabilità per le descrizioni, i disegni, i dati o le informazioni fornite o i risultati ottenuti, tutte tali informazioni essendo date ed essendo accettate al rischio del lettore.